











## 取り扱い樹種比較一覧表

樹種名	ナチュラルテック (ゴムノキ LVL)	イベ	マサランデューバ	ガラーパ	イロコ	エッキ	ドウッシー	セラガンバツ	ウリン	ミャンマーチーク
参考画像										
主な産地	東南アジア	中南米	中南米	中南米	西アフリカ	西アフリカ	西アフリカ	東南アジア	東南アジア	東南アジア(ミャンマー)
色調	メルバウ色(塗装品) 淡黄～茶系色(無塗装品)	緑褐色(色味が広い)	赤褐色	黄褐色	黄茶色	茶褐色	淡赤褐色	黄褐色	褐色	金褐色
科目	パラゴムノキ属 トウダイグサ科	ノウゼンカヅラ科	アカテツ科	マメ科	クワ科	オクナ科	マメ科	フタバガキ科	クスノキ科	クマツヅラ科
耐用年数	屋外で10年程度の期待出来る	屋外で10年以上の期待出来る	屋外で10年程度の期待出来る	屋外で5-10年程度の期待出来る	屋外で5-10年程度の期待出来る	屋外で10年程度の期待出来る	屋外で10年程度の期待出来る	屋外で5-10年程度の期待出来る	屋外で5-10年程度の期待出来る	屋外で5-10年程度の期待出来る
供給	安定(植林木)	安定	安定	安定	安定(丸太にて在庫)	安定(丸太にて在庫)	安定(丸太にて在庫)	安定	準安定	準安定(丸太にて在庫)
手触り	手触り滑らか	手触り滑らか	手触り滑らかで艶のある質感	手触り滑らか	手触り滑らか	手触り滑らか	手触り滑らか	手触りはカサ付く質感	手触り滑らか	手触りは油分が多く滑らかな質感
施工変化	反り・割れ・ささくれがほとんどない	反り・割れに注意	反り・割れに注意	反り・割れに注意	反り・割れ・ささくれが少ない	断面形状により割れ・反り注意	反り・割れ・ささくれが少ない	反り・割れ・ささくれに注意	反り・割れに注意	反り・割れに注意
在庫状況	規格品(角材と床板)※床板は片面リード加工	規格品(角材と床板)、ラフ材	規格品(角材と床板)	規格品(床板)	丸太	丸太	丸太	規格品(角材と床板)、丸太	規格品(角材と床板)	丸太
特性・特色	耐久性が高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	耐久性の高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	耐久性の高い木材である。	非常に耐久性の高い木材である。	耐久性の高い木材である。
	防水性、防虫性、寸法安定性がある。	耐朽性、耐摩擦性・耐火性・耐虫性に優れている。	耐朽性、耐虫性、耐摩擦性に優れている。	耐朽性、耐虫性に優れている。	耐朽性、耐虫性に優れている。	耐火性、耐酸性、耐朽性、耐摩擦性に優れている。	耐朽性、耐火性、耐酸性に優れている。	耐朽性、耐摩擦性に優れている。	耐朽性、耐虫性、耐摩擦性に優れている。	耐朽性・耐虫性・耐水性に優れている。
	全層含浸している為、収縮性が非常に少ない。	反り・割れが出にくい。		雨水や金属・アルカリ類と反応して変色する。	耐摩擦性は中程度。	大断面の材料が取れる。	耐摩擦性は中程度。	樹脂分の流出がある。	樹脂分の流出がある。	反り・割れが出にくい。
	LVLである為、独自サイズの生産が可能。	多数、公共工事の実績がある。		スジ目や逆目が含まれる場合がある。	大断面の材料が取れる。	干割れの注意が必要。	寸法安定性に優れている。	ピンホール・反り・割れ・ささくれに注意。	小径木の為、長尺や角材が少ない。	乾燥が良好である。
					ささくれ・割れ・狂いが生じにくい。	木理が粗い為、断面が大きい構造材としての用途に適する。	ささくれ・割れ・狂いが生じにくい。	品質のバラツキがある。		油分を含み、木理にそった縞やヤニ目がある。
施工管理	加工性が良好である。工業製品のため、歩留まりも良い。	色のバラツキや逆目が含まれるため、配置に考慮する必要がある。	色のバラツキや逆目が含まれるため、配置に考慮する必要がある。	生モルタルや生コンクリートが付着した場合、アルカリに反応して緑色に変色する。	加工性が良好である。		衝撃に弱い性質があるため、ビス打ちには道穴をあける配慮が必要である。	ピンホール・ささくれが多いので、配置に考慮する必要がある。	樹脂分の流出の可能性があるため、養生が必要である。	色合いのバラツキがあるため、配置に考慮する必要がある。
ウッドデッキ	◎	◎	○	○	○	△	○	○	○	◎
フェンス	◎	◎	○	○	◎	△	◎	△	○	◎
ベンチ	◎	◎	○	○	◎	△	◎	△	○	◎
下地・構造材	○	◎	○	△	○	◎	○	○	○	△
加工性	普通	やや難	やや難	普通	容易	やや難	容易	普通	やや難	容易
価格帯	中	高	中	低	高	高	高	中	高	高

※様々な資料・経験を元に自社独自で基準を設け作成した表で、便宜的に比較できる様にしました。記載内容に関して保証するものではありません。



北三株式会社  
第二営業本部 エクステリア課  
TEL: 03-3521-2111  
FAX: 03-3521-6644