

イペ材

比重1.12

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
40	150	1800	E4E	12.1
		2100	E4E	14.1
		2400	E4E	16.1
		2700	E4E	18.1
		3000	E4E	20.2
		3300	E4E	22.2
		3600	E4E	24.2
		3900	E4E	26.2
		4000	E4E	26.9
		4200	E4E	28.2
		4500	E4E	30.2
		4800	E4E	32.3
30	120	1800	E4E	7.3
		2100	E4E	8.5
		2400	E4E	9.7
		2700	E4E	10.9
		3000	E4E	12.1
		3300	E4E	13.3
		3600	E4E	14.5
		3900	E4E	15.7
		4000	E4E	16.1
		4200	E4E	16.9
		4500	E4E	18.1
		4800	E4E	19.4
30	105	1800	E4E	6.4
		2100	E4E	7.4
		2400	E4E	8.5
		2700	E4E	9.5
		3000	E4E	10.6
		3300	E4E	11.6
		3600	E4E	12.7
		3900	E4E	13.8
		4000	E4E	14.1
		4200	E4E	14.8
		4500	E4E	15.9
		4800	E4E	16.9

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
45	70	1800	E4E	6.4
		2100	E4E	7.4
		2400	E4E	8.5
		2700	E4E	9.5
		3000	E4E	10.6
		3300	E4E	11.6
		3600	E4E	12.7
		3900	E4E	13.8
		4000	E4E	14.1
		4200	E4E	14.8
		4500	E4E	15.9
		4800	E4E	16.9

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
20	105	1800	E4E	4.2
		2100	E4E	4.9
		2400	E4E	5.6
		2700	E4E	6.4
		3000	E4E	7.1
		3300	E4E	7.8
		3600	E4E	8.5
		3900	E4E	9.2
		4000	E4E	9.4
		4200	E4E	9.9
		4500	E4E	10.6
		4800	E4E	11.3
90	90	1800	E4E	16.3
		2100	E4E	19.1
		2400	E4E	21.8
		2700	E4E	24.5
		3000	E4E	27.2
		3300	E4E	29.9
		3600	E4E	32.7
		3900	E4E	35.4
		4000	E4E	36.3
		4200	E4E	38.1
		4500	E4E	40.8
		4800	E4E	43.5
70	70	1800	E4E	9.9
		2100	E4E	11.5
		2400	E4E	13.2
		2700	E4E	14.8
		3000	E4E	16.5
		3300	E4E	18.1
		3600	E4E	19.8
		3900	E4E	21.4
		4000	E4E	22.0
		4200	E4E	23.0
		4500	E4E	24.7
		4800	E4E	26.3

※E4E：4面プレーナー・面取り

※長さは全て伸び付きになります。

※上記寸法以外に若干違うサイズもございます。

※在庫は常に変動しております。

材料については千葉センター・銘木商材課まで、施工に関してはエクステリア課までお問い合わせください。

特性・経年変化について

・天然木の為、収縮・ヤニ目・ピリ割れ・辺材・ピンホール・カビ等の欠点が混入する場合がございます。

・施工後、風雨・紫外線・湿度等により表面の干割れ・収縮・反り・変色が起こります。

マサランデューバ 比重1.03

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
30	105	1800	E4E	5.8
		2100	E4E	6.8
		2400	E4E	7.8
		2700	E4E	8.8
		3000	E4E	9.7
		3300	E4E	10.7
		3600	E4E	11.7
		3900	E4E	12.7
		4000	E4E	13.0
		4200	E4E	13.6
		4500	E4E	14.6
20	105	1800	E4E	3.9
		2100	E4E	4.5
		2400	E4E	5.2
		2700	E4E	5.8
		3000	E4E	6.5
		3300	E4E	7.1
		3600	E4E	7.8
		3900	E4E	8.4
		4000	E4E	8.7
		4200	E4E	9.1
4500	E4E	9.7		
70	70	1800	E4E	9.1
		2100	E4E	10.6
		2400	E4E	12.1
		2700	E4E	13.6
		3000	E4E	15.1
		3300	E4E	16.7
		3600	E4E	18.2
		3900	E4E	19.7
		4000	E4E	20.2
		4200	E4E	21.2
4500	E4E	22.7		
45	70	1800	E4E	5.8
		2100	E4E	6.8
		2400	E4E	7.8
		2700	E4E	8.8
		3000	E4E	9.7
		3300	E4E	10.7
		3600	E4E	11.7
		3900	E4E	12.7
		4000	E4E	13.0
		4200	E4E	13.6
4500	E4E	14.6		

※2020年10月現在

ガラーパ 比重0.83

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
30	105	1800	E4E	4.7
		2100	E4E	5.5
		2400	E4E	6.3
		2700	E4E	7.1
		3000	E4E	7.8
		3300	E4E	8.6
		3600	E4E	9.4
		3900	E4E	10.2
		4000	E4E	10.5
		4200	E4E	11.0
		4500	E4E	11.8
4800	E4E	12.5		
20	105	1800	E4E	3.1
		2100	E4E	3.7
		2400	E4E	4.2
		2700	E4E	4.7
		3000	E4E	5.2
		3300	E4E	5.8
		3600	E4E	6.3
		3900	E4E	6.8
		4000	E4E	7.0
		4200	E4E	7.3
4500	E4E	7.8		
4800	E4E	8.4		

※E4E：4面プレーナー・面取り

※長さは全て伸び付きになります。

※上記寸法以外に若干違うサイズもございます。

※在庫は常に変動しております。

材料については千葉センター・銘木商材課まで、施工に関してはエクステリア課までお問い合わせください。

特性・経年変化について

・天然木の為、収縮・ヤニ目・ピリ割れ・辺材・ピンホール・カビ等の欠点が混入する場合がございます。

・施工後、風雨・紫外線・湿度等により表面の干割れ・収縮・反り・変色が起こります。

セラガンバツ 比重0.94

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
30	120	2000	E4E	6.8
		2500	E4E	8.5
		3000	E4E	10.2
		3650	E4E	12.4
		3800	E4E	12.9
		3900	E4E	13.2
		4000	E4E	13.5
30	105	2000	E4E	5.9
		2500	E4E	7.4
		3000	E4E	8.9
		3650	E4E	10.8
		3800	E4E	11.3
		3900	E4E	11.5
		4000	E4E	11.8
20	105	2000	E4E	3.9
		2500	E4E	4.9
		3000	E4E	5.9
		3650	E4E	7.2
		3800	E4E	7.5
		3900	E4E	7.7
		4000	E4E	7.9
90	90	2000	E4E	15.2
		2500	E4E	19.0
		3000	E4E	22.8
		3650	E4E	27.8
		3800	E4E	28.9
		3900	E4E	29.7
		4000	E4E	30.5
70	70	2000	E4E	9.2
		2500	E4E	11.5
		3000	E4E	13.8
		3650	E4E	16.8
		3800	E4E	17.5
		3900	E4E	18.0
		4000	E4E	18.4
45	55	2000	E4E	4.7
		2500	E4E	5.8
		3000	E4E	7.0
		3650	E4E	8.5
		3800	E4E	8.8
		3900	E4E	9.1
		4000	E4E	9.3
45	90	2000	E4E	7.6
		2500	E4E	9.5
		3000	E4E	11.4
		3650	E4E	13.9
		3800	E4E	14.5
		3900	E4E	14.8
		4000	E4E	15.2

※2020年10月現在

ナチュラルテック 比重0.82

サイズ(mm)			仕様	重量(kg)
厚み (t)	幅 (W)	長さ (L)		
30	145	2000	E4E	7.1
		3200	E4E	11.4
		4200	E4E	15.0
20	145	2000	E4E	4.8
		3200	E4E	7.6
		4200	E4E	10.0
90	90	2000	E4E	13.3
		3200	E4E	21.3
		4200	E4E	27.9
70	70	2000	E4E	8.0
		3200	E4E	12.9
		4200	E4E	16.9
45	70	2000	E4E	5.2
		3200	E4E	8.3
		4200	E4E	10.8

その他		
エッキ	比重1.07	丸太
イロコ	比重0.70	丸太
ドゥッシー	比重0.80	丸太
チーク	比重0.56	丸太・フリッチ

※上記材種は丸太及びフリッチから製材する為、ご希望の寸法が選べます。

丸太・フリッチの在庫状況は千葉センター・銘木商材課までお問い合わせください。

材料に関するお問い合わせ

千葉センター 銘木商材課
TEL:043-241-6311 FAX:043-241-6314

施工に関するお問い合わせ

新木場本社 エクステリア課
TEL:03-3521-2111 FAX:03-3521-6644